

Auch für Allergiker
nach Befragen des
Arztes geeignet!

Hartöl Spezial für Innen



Verwendungszweck:

Zur offenporigen Endbeschichtung von Holz und anderen Oberflächen, die mit LEINOS Hartöl 240 vorbehandelt worden sind, vor allem in stark beanspruchten Bereichen und im anspruchsvollen Möbelbau.

Technische Eigenschaften:

Harte, sehr gut kratzfeste, wasserabweisende Endbeschichtung. Wasserdampfdurchlässig. Geprüft auf Gebrauchseigenschaften von Holzlacken/-Lasuren für den Innenbereich nach DIN 68861. Geprüft auf Migrationsverhalten nach DIN EN 71, Teil 3.

Farbton:

Transparent. Farblos bis leicht gelblich. Ohne Politur seidenglänzend.

Zusammensetzung:

Pflanzliche Öle, Baumharze, Wachs, Isoparaffine, bleifreie Trockenstoffe. Ohne Zusatz von ätherischen Ölen. Zur genaueren Inhaltsangabe erhalten Sie eine Volldeklaration bei Ihrem Händler.

Verarbeitung:

Streichen, Rollen, Spritzen. Raum- und Oberflächentemperatur über 15°C.

Verbrauch:

ca. 10 – 30 ml/m² pro Auftrag. Sparsam auftragen, um Trocknungsstörungen zu vermeiden!

Trockenzeit bei Normalklima:

Staubtrocken nach ca. 6 – 8 Stunden, trocken nach 16 – 24 Stunden. Dieses System benötigt zur Trocknung ausreichende Mengen Luft-sauerstoff. Daher für gute Durchlüftung sorgen, bei stehender Luft z.B. mit einem Ventilator, um Geruchs-bildung zu vermeiden.

Verdünnungs- und Reinigungsmittel:

LEINOS Verdünnung 200. Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.

Lagerung:

Original verschlossen mindestens 5 Jahre stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern.

Gefahrenklasse:

VbF: A III

Hinweise und Sicherheitsratschläge:

Produkt ist brennbar! Bei der Verarbeitung Zündquellen fernhalten.

Wegen der Selbstentzündungs-Gefahr mit Hartöl Spezial benetzte Lappen in Wasser tauchen, ausgebreitet trocknen lassen und im Hausmüll entsorgen. Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen. Auch natürliche Anstrichmittel für Kinder unerreichbar aufbewahren. Reste nicht ins Erdreich oder Abwasser geben.

Vor Gebrauch sorgfältig auf-rühren!

Gebinde:

0,375 L / 0,75 L / 2,5 L / 10,0 L / 30,0 L

Verarbeitungshinweise

A. Untergrund und Vorbehandlung:

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, fett- und staubfrei, und darf nicht saugfähig sein.

B. Anstrichaufbau bei unbehandeltem oder saugfähigem Untergrund:

Grundieren mit LEINOS-Hartöl 240 nach Verarbeitungshinweis. Nach der Trocknung Hartöl spezial 245 einmal dünn auftragen. Nach 20 Minuten den glänzenden Überstand sorgfältig verteilen. Anschließend 16 – 24 Stunden trocken lassen. Die so beschichtete Fläche ist polierbar. Bei unbeschichtetem Linoleum kann das Hartöl spezial 245 ohne Grundierung direkt auf die Fläche aufgetragen werden. Bei Bedarf kann nach 14 Tagen ein zweiter Auftrag erfolgen. Er verbessert die Haltbarkeit der Oberfläche.

C. Anstrichaufbau bei Renovierungsanstrich:

Porenschliessende Altanstriche restlos entfernen. Offenporige Naturfarben-Anstriche säubern und anschleifen. Danach Anstrichaufbau wie unter B, bei saugendem Untergrund mit Grundierung.

D. Pflege:

Siehe Pflegeanleitung.

Die Angaben dieses Technischen Merkblattes dienen der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit.

Stand: 1. August 2001

LEINOS Naturfarben GmbH
Weilenburgstraße 29
42579 Heiligenhaus, Deutschland
www.leinos.de